



151300110071



2015闽质监验字051号

报告编号: (2017)MJJCF-X0116

报告日期

委 托	名称	优达(中国)有限公司
	地址	厦门市集美区杏南路63号

检 验 报 告

Test Report



福建省产品质量检验研究院

Fujian Inspection and Research Institute for Product Quality (FQII)

地址(Add): 福州市杨桥西路山头角121号 (121 Shantoujiao, West Yang Qiao Road, Fuzhou, P. R. of China)

网址(Website): www.fcii.net、www.fqii.cn

电子信箱(E-mail): quality@fcii.net

福建省产品质量检验研究院

检 验 报 告



任务来源: (2016)JCWF-004

(2) 检验性质: 委托检验

报告编号: (2017)MJJCF-X0116

报告日期: 2017-08-18

第 1 页 共 2 页

委 托 单 位	名称	优达(中国)有限公司			样品名称	手持花洒组	
	地址	厦门市集美区杏南路63号			商 标 型 号	/	
	电话	0592-6665898	邮编	361022	规 格 等 级	/	
	传真	0592-6206423	电子 邮箱	sc_hmc@yota china.com	出厂编号 生产日期	/	
生产单位		/					
抽 样 概 况	日期	/			抽样单位	/	
	地点	/			抽样基数	/	
	方法	/			抽样数量	/	
样 品 概 况	数量	1套			接收日期	2017-08-16	
	说明	样品符合试验条件要求。					
检 验 依 据	GB/T 23447-2009 《卫生洁具 淋浴用花洒》						
检 验 结 果	(详见续页)						
检 验 结 论	该样品所检项目符合GB/T 23447-2009标准要求。						
说 明	委托单位提供以下信息: 商标为HCG。						
检 验 日 期	2017-08-16	~	2017-08-17	检 验 地 点	杨南街实验室		

批准: 张朝辉

审定: 巫红军

主检: 杨志祥

注: 复制报告未重新加盖“检测报告专用章”无效!

检验结果仅对来样负责, 未经检验机构同意, 委托人不得擅自使用检验结果进行不当宣传!

福建省产品质量检验研究院

检 验 报 告

编号: (2017)MJJCF-X0116
第 2 页 共 2 页

(续页)

手持花洒组检验结果

序号	检验项目	技术要求	样品数量(套)	检验结果
1	外观	样品塑料件外表面不应有明显的波纹、擦划伤、修饰损伤等缺陷。样品所有在使用中人体可触及的表面不应有尖锐棱角等可能使人体产生伤害的隐患存在。样品安装后电镀外观表面不得有未镀到的地方,表面应光亮、均匀,不允许有起皮、剥落、起泡等现象。	1	符合要求
2	管螺纹精度	应符合 GB/T7307 的要求,其中外螺纹精度等级应不低于 B 级。	1	符合要求
3	耐腐蚀性能	按 GB/T10125-1997 进行 24h±10min 酸性盐雾试验后,电镀表面外观等级应达到 GB/T6461-2002 中 9 级的要求。	1	10 级
4	密封性能	按 GB/T23447-2009 标准中第 6.5 条款规定进行试验,各部件连接部位应无漏水现象。	1	符合要求
5	安全性能	按 GB/T23447-2009 标准中第 6.3.1 条款进行试验,其水流喷射方式应不发生变化。	1	符合要求
		按 GB/T23447-2009 标准中第 6.3.2 条款进行试验,其水流喷射方式应不发生变化。		符合要求
6	机械强度	按 GB/T23447-2009 标准中第 6.6 条款规定进行试验,应无裂纹、可见永久性变形或其他损坏。	1	符合要求
7	流量(L/s)	按 GB/T 23447-2009 标准中第 6.8 条款规定进行试验,在动压力为 0.10MPa 时,花洒的最大流量 $Q_1 \leq 0.15$ 。	1	0.08
		按 GB/T 23447-2009 标准中第 6.8 条款规定进行试验,在动压力为 0.30MPa 时,花洒的最大流量 $Q_2 \leq 0.20$ 。		0.14

注: 样品为手持式花洒。

(以下空白)